

# 亜硫酸(SO<sub>2</sub>)ガス腐食試験機

## 【特徴】

試験ガスを試験槽内に充満させることで、槽内の試験体全体を腐食させます。JWTC では亜硫酸ガス試験のみ試験可能です。自動車部品や電気・電子部品の耐食性評価に適用されております。



## 【仕様】

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 機種                   | GS-UV-S (スガ試験機株製)    |
| 試験槽寸法                | 400L × 400W × 300Hmm |
| 取付枚数(サイズ)            | 20 枚(150 × 70mm)     |
| SO <sub>2</sub> ガス濃度 | 0.2～200ppm           |
| 槽内温度                 | 30～50℃               |
| 槽内湿度                 | 50～98%R.H.           |
| 設置角度                 | 20°                  |



亜硫酸ガス以外のガス試験は実施不可

## 【主な対応規格】

JIS C 1281 及び JIS H 8502 などに規定する SO<sub>2</sub> ガス試験のみ実施可能。

一般財団法人日本ウエザリングテストセンター

銚子暴露試験場 促進劣化担当

千葉県銚子市新町 1034-1

TEL 0479-23-8131 FAX 0479-23-8132 URL <http://www.jwtc.or.jp>