

# 大 気 暴 露 試 験 報 告 書

JWTC 試第 RXX-XXX①号  
令和 X 年 XX 月 XX 日

〇〇県××市△△町 1-2-3  
〇△□株式会社 殿

一般財団法人日本ウエザリングテストセンター  
銚子暴露試験場

令和〇〇年〇〇月〇〇日付をもってご依頼の件、下記のとおり報告いたします。

### 言 記

受 託 令和〇〇年〇〇月〇〇日 件 名 大気暴露試験（銚子）  
第\*\*LW-\*\*号

- 1. 試 験 片 名称、大きさ及び数量：次のとおり。  
 ①塗装鋼板 (150×200×1mm) …… 9枚(3水準×n3)  
 ②プラスチック板 (200×200×3mm) …… 9枚(3水準×n3)  
 ③亜鉛めっき鋼板 (150×70×2mm) ……18枚(6水準×n3)
- 2. 試 験 方 法 JIS Z 2381:2017(大気暴露試験方法通則)の 9.5.1 直接暴露試験による。  
 暴露条件：直接暴露、南面 45 度  
 暴 露 地：銚子暴露試験場(北緯 35° 43'、東経 140° 45'、標高 54m)  
 千葉県銚子市新町 1034-1 番地

- 3. 試 験 期 間 3 年(20XX 年 XX 月 XX 日～20XX 年 XX 月 XX 日)  
 ※暴露試験開始時と終了時の写真を次頁に示す。

- 4. サンプルング 試験依頼者指定の時期に実施した。詳細を下表に示す。

実施日	試験期間	試験片①	試験片②	試験片③
20XX年X月XX日	6か月	—	—	3枚
20XX年XX月XX日	12か月	3枚	3枚	3枚
20XX年X月XX日	18か月	—	—	3枚
20XX年XX月XX日	24か月	3枚	3枚	3枚
20XX年X月XX日	30か月	—	—	3枚
20XX年XX月XX日	36か月	3枚	3枚	3枚

- 5. 備 考 (1) 試験片の物性測定結果は、物性測定報告書(JWTC 試第 RXX-XXX②及び③号)による。  
 (2) 試験片の物性測定結果は、J N L A (耐候性試験)の登録範囲外である。  
 (3) サンプルングした試験片は、サンプルング毎に試験依頼者へ返送した。


以 上



〒288-0825 千葉県銚子市新町 1034-1 番地  
一般財団法人日本ウエザリングテストセンター 銚子暴露試験場  
課長代理 嵯峨 修治  
TEL (0479) 23-8131 FAX (0479) 23-8132

暴露試験等 管理責任者	試験担当責任者	試験担当者

暴露試験開始時 20XX年XX月XX日撮影



暴露試験終了時 20XX年XX月XX日撮影

